



OKITE®

www.okite.com

OKITE®

Prova di Invecchiamento

Prova di INVECCHIAMENTO

PROCEDURA:

Il Campione è testato per l'esposizione accelerata (ASTM D2565, ciclo 1) con la valutazione del cambiamento di colore (D2244 ASTM) dopo 150, 400, e 800 ore di esposizione. Il campione è testato per la resistenza alla alta temperatura con il metodo "Hot Wax" (NEMA LD-3-2005) e riscaldato secondo il "Pan Test" (ANSI Z124.6-2007).

Resistenza alla alta temperatura	Campione
Hot Wax Method (NEMA LD-3, sezione 3.6.2)	Nessun Effetto
Formazione di Bolle	No
Formazione di Screpolature	No
Delaminazione	No
Imbiancamento	No
Formazione di Crepe	No
Heated Pan Test (ANSI Z124.6, sezione 5.6)	Nessun Effetto
Formazione di Crepe	No
Formazione di Screpolature	No
Formazione di Bolle	No
Decolorazione	No

Accelerated Aging (ASTM D2565)

SPECIMEN 1				
Ore	L*	a*	b*	ΔE*
Iniziale	66.52	3.96	13.50	-
150	66.42	3.62	13.45	0.35
400	66.51	3.60	13.38	0.37
800	66.40	3.52	13.74	0.51
SPECIMEN 2				
Ore	L*	a*	b*	ΔE*
Iniziale	67.92	3.69	13.23	-
150	68.01	3.26	12.54	0.82
400	67.93	3.04	12.37	1.08
800	67.60	3.26	13.52	0.61

* CIE Lab 10°/D65

Un ΔE al di sotto di 2 è buono, e un ΔE al di sotto di 1 è molto buono. OKITE® mostra prestazioni eccellenti sotto i parametri di prova riportati in tabella.

I test sono stati effettuati da un laboratorio di prova indipendente ed i risultati vengono forniti solo a scopo informativo e non hanno lo scopo di suggerire l'idoneità di OKITE® per qualsiasi uso o applicazione specifica.

In nessun caso Seieffe sarà responsabile verso l'utente di eventuali perdite indirette, speciali, accidentali, punitive o consequenziali o per danni (incluse rivendicazioni di terzi) o perdite di profitto, di reddito, di reputazione o di risparmi previsti o per qualsiasi perdita finanziaria (salvo per quelle causate da fraudolenta mistificazione della realtà o da inganno) sofferta dall'utente o da terzi causata in qualsiasi modo (inclusi ogni perdita o danni sofferti dall'utente come risultato di un'azione compiuta da terzi) che si presenta in relazione ai servizi (incluso qualsiasi errore, inesattezza o omissione nelle informazioni o qualsiasi difetto, interruzione o ritardo in relazione ai servizi) o qualsiasi azione intrapresa per la fiducia riposta nelle informazioni o in relazione ai servizi, senza riguardo al fatto che qualunque di tali perdite o danni si producano nel normale corso degli eventi o meno, o siano ragionevolmente previsti o diversamente contemplati dalle parti.



OKITE®
www.okite.com

EUROPE

SIC s.r.l.

Piazza Bertarelli,4
20122 MILANO (MI)
Italia

Tel.: +39 02 870 72 836
Fax: +39 02 870 72 837

USA

Seieffe Corporation

Importer & Master Distributor
12227 K FM 529
Northwoods Industrial Park
Houston - Tx 77041
United States

Tel.: +1 713 849 3800
Fax: +1 713 849 3835
Toll Free:+1 866 654 8397
